



Fleksibel hvid fliseklæber

- Til fliser, klinker, mosaik og ikke-fugtfølsomme natursten
- Velegnet til fliseformat op til 600 x 600 mm
- Standfast konsistens
- Høj vedhæftningsstyrke og vandfasthed
- Inden- og udendørs anvendelse på gulv og væg
- Godkendt til vådrum
- Velegnet til gulvvarme
- Lagtykkelse op til 10 mm
- Meget lav emission: EC1 PLUS

Produkt

Hvid cementbaseret, kunststofforstærket pulver.

Forbrug

Tandstørrelse	Kg pr. m ²
4 x 4 mm	ca. 1,2
6 x 6 mm	ca. 1,8
8 x 8 mm	ca. 2,5
10 x 10 mm	ca. 3,1

Ved montering af fliser og natursten i lagtykkelser over 10 mm kan der tilsættes op til 40% ovntørret sand i kornstørrelse: 0-2 mm. Bemærk, at sand først bør tilsættes efter oprøring i henhold til brugsanvisningen.

Anbefalet lagtykkelse

Max. 15 mm
Max. 20 mm

Dosering i 20 kg ProFix Special

5 kg
8 kg

Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer.

Underlag

Puds, murværk og porebeton.

Betonafretningslag med og uden opvarmning, retningsgivende alder min. 14 døgn.

Letklinkerbetonelementer max. fugtindhold på 8 %.

Cementbaseret spartelmasse.

Anhydritgulve max. 0,5 % restfugt.

Pladsstøbt beton og betonelementer ældre end 2 måneder.

Gipskartonplader, fibergipsplader, kalciumsilikatplader.

Eksisterende flisebeklædninger, terrazzo.

Vinyl og maling på beton.

Underlag af gips, træ, eksisterende fliser, vinyl og maling er normalt ikke egnet udendørs eller til områder med stor vandpåvirkning.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og overfladeslam samt fri for udblomstringer og gennemgående revner. Afrensning af fedt og sæberester foretages med Alfix Grundrens.

Kontrollér, at eventuel maling er fastsiddende og ikke afsmittende.

Vinyl og maling slibes/matteres med egnet sandpapir og påføres Alfix UniversalPrimer.

Alternativt udføres der et tyndt kontaktlag af Alfix ProFix Special evt. oprørt med Alfix FlexBinder.

Opretnings af ujævnheder op til 10 mm kan foretages med Alfix ProFix Special.

Stærkt sugende underlag indendørs, f.eks. ubehandlet porebeton, gipsplader, gipspuds, kalciumsilikatplader og anhydritgulve, primes med Alfix VådrumsPrimer eller Alfix PlaneMixPrimer.

Udendørs grundens sugende underlag med Alfix PlaneMixPrimer blandet med vand i forholdet 1:6.

Brugsanvisning

Oprøring foretages med 0,27 – 0,30 liter rent, koldt vand pr. kg pulver, svarende til 5,4 – 6,0 liter pr. 20 kg pose afhængig af, om der skal arbejdes med produktet som vægklæber eller gulvklæber Alfix ProFix Special trækkes på underlaget med en tandspatel, først med den glatte side, derefter trækkes igennem med tandsiden. Fliserne presses/vrides straks på plads i den fugtige klæber, dog senest inden for 20 – 30 minutter. Ved montering af mosaik glittes overfladen på klæberen plan med den glatte side af spatlen. Herefter presses/klappes mosaikken på plads i den våde klæber med f.eks. et fugebræt.

Kontrollér, at flisens bagside er dækket.

Ved udendørs anvendelse, f.eks. terrasser, trapper og facader, anvendes altid Buttering-Floating metoden.

Se iverigt Alfix temainfo: Lægning af fliser på udendørs terrasser og balkoner.

Valg af klæber til fliseformater større end 600 x 600 mm: Alfix ProFix, Alfix ProFix Plus, Alfix CombiQuickFix, Alfix QuickFix premium.

Se i øvrigt Alfix brochuren "Stor- og megaformatfliser - Montering og fugning med Alfix."

Valg af klæber til fugtfølsomme natursten: Alfix QuickFix premium. Se i øvrigt Alfix Temainfo "Natursten/marmor".

Bemærk!

Der må ikke tilsættes ekstra vand til klæber, som er begyndt at afbinde.
Vær opmærksom på, at højere blandevandstemperatur afkorter åben- og afbindingstiden.
Korrigerende af fliser kan normalt foretages inden for ca. 20-30 minutter efter montering, afhængig af underlagets og flisens sugsevne.
Eventuel gulvvarme skal være lukket.

Mærkning

	Alfix A/S H.C. Ørstedes Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 25	Ydeevnedeklaration nr. 61	EN 12004 Alfix ProFix Special Cementbaseret fliseklæber med forbedret vedhæftning, deformation og åbentid. Inden- og udendørs anvendelse.
Brandklasse	E	Farlige stoffer	Se sikkerhedsdatablad på www.alfix.com
Vedhæftningsstyrke efter tørlagring	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	Vedhæftningsstyrke efter varmelagring	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Vedhæftningsstyrke efter vandlagring	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	Vedhæftningsstyrke efter frost-tø lagring	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Rengøring

Rester af Alfix ProFix Special på fliser og værktøj fjernes med vand inden afbinding.
Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

Afprøvninger

DS/EN 12004 – DS/EN 12002

Henvisninger

Brochuren: Bassin - Flisebeklædning i svømmebadsanlæg
Brochuren: Vådrum - Vandtætning med Alfix
Brochuren: Stor- og megaformatfliser - Montering og fugning med Alfix
Temainfo: Lægning af fliser på udendørs terrasser og balkoner.
Temainfo: Natursten/Marmor
Produktinfo for:
• Alfix Grundrens
• Alfix VådramsPrimer
• Alfix PlaneMixPrimer
• Alfix FlexBinder
• Alfix UniversalPrimer
Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.
For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.com

Tekniske data

Arbejdstemperatur	+5°C - +30°C
Densitet	1,6 kg/liter oprørt med vand
Åbentid	20 - 30 minutter
Anvendelsestid	Ca. 3 timer ved +20°C
Gangbar/fugning	Efter 24 timer ved +20°C Efter 48 timer ved +10°C
Fuldt belastbar	Efter 7 døgn ved +20°C
Trækstyrke, beton	>1,5 N/mm ²
Klassificering	DS/EN 12004 - DS/EN 12002: C2 TE S1
Lagring	Min. 12 måneder ved tør opbevaring i uåbnet emballage.