



### Til forbehandling ved fugning med Alfix M-Silicon

- Forbedrer vedhæftning til flisekanter
- Til områder med vedvarende vandbelastning
- Udviklet specielt til svømmebade
- Inden- og udendørs anvendelse

#### Produkt

Hurtigtørrende, tyndtflydende klar væske.  
Indeholder opløsningsmidler.

#### Forbrug

Rækkeevne: Ca. 250 løbende meter pr. dåse.

#### Emballage

500 ml dåse

#### Generelt

Rester af klæber eller fugemasse slibes bort ned til underlaget.  
I bassiner skal hæftefladerne altid primes og fugebredden skal være mellem 10 og 15 mm.

#### Brugsanvisning

Hæftefladerne skal være tørre og rengjorte. Støvsug og affedt med acetone eller sprit.  
Monter afdækningstape langs flisekanter. Alfix P-Primer påføres i et jævnt lag på begge hæfteflader og primeren skal herefter tørre helt op.

#### Rengøring

Rester af Alfix P-Primer på værktøj og lignende afrenses straks efter brug med sprit.  
Hærdet primer kan kun fjernes mekanisk.

#### Henvisninger

Produktinfo:  
• Alfix M-Silicon  
Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.  
For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg [alfix.com](http://alfix.com)

#### Tekniske data

Arbejdstemperatur	+5°C - +40°C
Tørretid	Ca. 1 time ved +20°C
Lagretid	Min. 12 måneder ved kølig opbevaring i uåbnet emballage

