



### Linoleumslim

Til limning af alle typer linoleum og korkment.  
Også velegnet til tekstile belægninger.

- Lav emission
- Fri for opløsningsmidler
- Gode påføringssegenskaber
- Hurtig belægningsklar
- Høj startklæbrighed
- Høj slutstyrke
- Lang rækkeevne
- Egnet til belastning med stolehjul
- Emission: EC1

### Produkt

Beige, letflydende lim baseret på polymerdispersion.

### Forbrug

Tandspartel type	Forbrug g/m <sup>2</sup>	Forbrug ml/m <sup>2</sup>
B1	260-300	235-275

### Emballage

11 kg / 10 liter plastspand

### Underlag

Cementbaserede undergulve med max. fugtighed på 85% RF og sammenhængsstyrken skal være mindst 1 N/mm<sup>2</sup>  
Hårde træfiber- og spånplader samt krydsfiner.

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv og fedt.  
Spartlede underlag slibes og støvsuges.

Undergulve spartles med en velegnet Alfix spartelmasse i minimum 2 mm lagtykkelse.

Rumtemperatur: Min. +18°C

Underlagets temperatur: Min. +15°C.

Relativ luftfugtighed: 40-80% RF.

For nærmere information, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

### Brugsanvisning

Alfix ElastaCol 010 påføres underlaget med tandspartel type B1.

Efter en kort afluftningstid monteres belægningen i den våde lim.

Afluftningstiden afhænger af temperatur og underlagets sugsevne.

Belægningen presses godt fast. Undgå eventuelle luftlommer.

Limene skal give god afsmitning på belægningens bagside.

Belægningen tromles omhyggeligt, først på langs og derefter på tværs.

Påfør kun lim på et areal, der kan færdiggøres med montering, skæring, samling og tromling inden for ca. 30 minutter.

### Bemærk

Limene beskyttes mod træk, sol- og varmepåvirkning.

Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug og anvendes snarest derefter.

Gulvvarme skal slukkes mindst 24 timer før montering og tidligst tilsluttes 24 timer efter montering.

Temperaturen øges gradvis med max. +5°C pr. døgn.

Svejsning tidligst efter 24 timer.

### Afprøvninger

EMICODE test defineret af GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegetoff.

### Rengøring

Rester af ElastaCol 010 på værktøj mv. rengøres med vand inden afbinding. Spild aftørres med en våd klud før limen tørrer. Indtørret lim fjernes mekanisk eller med et egnet opløsningsmiddel f.eks. acetone eller sprit.

## Henvisninger

Produktinfo:

• Alfix PlaneMix

Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vor Service-tekniske afdeling.

For senest ajourførte udgave af dette datablad, besøg [alfix.com](http://alfix.com)

## Tekniske data

Densitet 1,1 kg/l

Rumtemperatur Min. +18°C

Afluftningstid # 0-15 minutter

Åbentid # 15-30 minutter

Tørretid 1 døgn, afhængig af temperatur, luftfugtighed og underlag  
Tåler let belastning umiddelbart efter montering.

Emicode EC 1

Lagring: Min. 12 måneder frostfrit i uåbnet emballage

# De angivne værdier er opnået ved 23°C-50% RF og må derfor kun betragtes som vejledende.