



Selvnivellerende gipspartelmasse

- Til finafretning og planspartling af undergulve
- God selvnivellering
- Hurtig tørrende og spændingsfattig
- Indendørs anvendelse
- Gangbar indenfor 2 - 3 timer
- Lav egen emission
- Generelt til lagtykkelser fra 1 - 10 mm.

Produkt

Lysgrå gipsbaseret og kunststofforstærket pulver. Kan udlægges manuelt eller med pumpe.

Forbrug

Til afretning: Ca. 1,65 kg/m² pr. mm lagtykkelse.

Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer.

Underlag

Undergulve af beton, keramiske fliser, terrazzo, anhydritgulve og støbeasfalt gulve. Trægulve, træbaserede plader og Fermacell-plader.

For nærmere information, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og overfladeslam.

Overfladeslam eller glatte overflader slibes og støvsuges.

Restfugten i betonunderkonstruktionen må ikke være større end 85% RF.

Ved risiko for opstigende fugt fra underkonstruktionen skal der anvendes en dampspærre fx Alfix Epoxy Grunder (ved RF85-RF98, afsandet) eller Alfix fugtspærre (ved moderat forhøjet restfugt RF85-RF95).

Kontroller at alle overflader er tætte.

Anvend selvkøbende skumlister som begrænsning ved åbninger. Ved lagtykkelser over 5 mm anbefales at benytte kantbånd langs vægge. Sugende underlag primes med Alfix PlaneMixPrimer.

Ikke-sugende underlag primes med Alfix UniversalPrimer.

Rumtemperaturen bør ikke være lavere end +10°C. Primeren skal være tør inden videre behandling.

Spartling bør udføres senest 24 timer efter påføring af primer. Hvis spartling udføres i flere lag, skal der primes mellem hvert lag.

Brugsanvisning

Ved pumpeopgaver indstilles vandmængden afhængig af lagtykkelsen:

Ved 5-10 mm et flydemål på 140-145 mm og ved 1-5 mm et flydemål på 145-150 mm. Oprøring af 20 kg poser foretages med ca. 4,2 - 4,6 liter rent, koldt vand.

Hæld vandet i en beholder og drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri, letflydende masse.

Blandetiden er ca. 2 minutter med boremaskine og blanderkrog.

ElastaCem 601 Dual-Tech hældes eller pumpes ud på underlaget og fordeles med en tandspatel, så den flyder sammen til en jævn og plan overflade.

Min. lagtykkelse på betonunderlag: 1 mm.

Min. lagtykkelse ved belastning med kontorstol: 2 mm. Min. lagtykkelse i lettere industri: 5 mm.

Max. lagtykkelse: 10 mm

Bemærk

Tilsæt ikke ekstra vand til afretningsmasse, der er begyndt at afbinde.

Eventuel gulfvarme skal være lukket.

Må ikke anvendes udendørs eller i områder med vandbelastning.

Belægningsklar

Belægningsklar ved min. 20°C og maks. 65%RF:

Op til 3 mm: Ca. 20 timer. 10 mm 7 døgn

Mærkning

	Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 25	Ydeevnedeklaration nr. 60	DS/EN 13813 CA-C30-F8 Alfix ElastaCem 601 Dual-Tech Gipsbaseret afretningsmateriale
Brandbarhed	A2 ₁ -s1	Bøjningstrækstyrke	F8
Afgivelse af korrosive stoffer	CA	Trinlydsisolering	NPD
pH	>7	Lydabsorption	NPD
Vanddamppermeabilitet	NPD	Isolans	NPD
Trykstyrke	C30	Kemisk resistens	NPD

NPD = No performance determined

Rengøring

Rester af ElastaCem 601 Dual-Tech på værktøj mv. fjernes med vand inden afbinding.

Tekniske data

Arbejdstemperatur	+10°C - +25°C
Flydeevne EN12706	140-150 mm
Anvendelsestid efter oprøring	30 minutter ved +20°C
Gangbar	Efter 2-3 timer ved +20°C
Hærdetid fuldt udhærdet	Efter 7 døgn ved +20°C
Trykstyrke	30-35 N/mm ²
Bøjningstrækstyrke	6-8 N/mm ²
Lagring	Min. 6 måneder ved tør opbevaring i uåbnet emballage.