



Montering af natursten og terrazzo

Opsætning/lægning af natursten og terrazzo med Alfix produkter

Krav til natursten og terrazzo

Natursten og terrazzo bør være rengjorte for støv, fedt og andre urenheder. Tykkelsen må ikke variere mere end 2-3 mm.

Fliseklæber

Alfix QuickFix premium.

For natursten og terrazzo, der **ikke** er fugtfølsomme, kan anvendes:

ProFix Plus, ProFix, CombiQuickFix, LetFix Plus, LetFix, LetFix less dust, LetFix Universal og FlexFix og CombiFix.

Fugtfølsomhed

Naturstens og terrazzos fugtfølsomhed afhænger både af stentype, og hvor stenene kommer fra. Er der ingen produktinfo og ingen erfaringsgrundlag med den aktuelle sten, bør der altid udføres en test på stenen med den valgte fliseklæber og flisefuge **inden** montering af stenene. Fugtfølsomhed kan bl.a. vise sig som misfarvninger på overside af natursteningen/terrazzoen eller deformation af natursteningen/terrazzoen (krumning).

Oprøring

Fliseklæberens oprøres som angivet på emballagen.

Ved mørke, store fliser, som udsættes for kraftig sol/varmepåvirkning, skal fliseklæberens oprøres med Alfix Flexbinder: Blandingsforhold 1 del Flexbinder og 1 del vand.

Anvendelsestid / Gangbar / Fugning / Fuldt belastbar

Afhængig af valgte fliseklæber, se relevant produktinfo.

Oprøres klæberens med Alfix FlexBinder, må der forventes en øget tid for gangbar/fugning.

Opsætning/lægning

I forbindelse med montering af natursten og terrazzo uanset størrelse, trækkes fliseklæberens både på underlag og stenen, så stenens bagside dækkes fuldstændig uden hulrum (Buttering-Floating metoden).

Fugning

Fugning kan normalt foretages tidligst 48 timer efter montering af natursteningen/terrazzoen afhængig af den valgte fliseklæber.

Fugebredde: 2 - 10 mm.

Fyldning af fugerne foretages bedst med et fugebræt og fugemassen presses helt i bund ved at arbejde diagonalt henover fliserne.

Fugerne skal holdes fugtige i 2 døgn.

Gulvvarme, ventilation, genvindingsanlæg, affugtere m.v. skal være slukket under monteringsarbejdet.

Installationerne lukkes 3 døgn før opstart og tilsluttes tidligst 14 døgn efter fugning.

Gulvvarmetemperatur øges gradvist med +5°C per døgn indtil ønsket overfladetemperatur er nået.

Max. fremløbstemperatur +35°C.

Egnet fugemasse

Alfix QuickFuge - Premium 8, fugebredde fra 2 mm til 8 mm.

For natursten og terrazzo, der ikke er fugtfølsomme, kan anvendes:

Alfix FineFuge - CeraFill 5, fugebredde op til 5 mm

Alfix UniversalFuge - CeraFill 10, fugebredder fra 2 mm til 10 mm

Alfix RustiqFuge - CeraFill 20, fugebredde fra 5 mm til 20 mm.

Forbrug 0,6 -1,0 kg/m².

Se relevant produktinfo.

Elastiske fuger

Bevægelsesfuger, omkring rørgennemføringer og sanitære installationer samt ved underlag af pladematerialer og gulve med gulvvarme fuges hjørnefuger og overgang væg/gulv med Alfix M-Silicon.

Fugebredde og udformning af fuger bør dimensioneres iht. Fugebranchens vejledninger.

Efterbehandling/vedligeholdelse

I vådrum anvendes Alfix Marmor- og Keramikvask som universelt rengøringsmiddel til forebyggelse af kalkopbygning, fjernelse af sæberester og snavs.

I tørre rum anvendes Alfix Gulvpleje som kombineret vaske-plejemiddel med voks, der giver en silkeamat skridsikker beskyttelsesfilm.

Bemærk!

De fleste natursten og terrazzo tåler ikke rensedmidler (syre).

Visse marmortyper er imidlertid så sugende, at efterpolering af overfladen med tørre klude ikke giver en fuldstændig rengjort overflade.

I sådanne tilfælde kan anvendes glasuld, evt. kombineret med Alfix Marmor- og Keramikvask.

Henvisninger

Produktinfo for:

- Alfix QuickFix premium
- AlfixCombiQuickFix
- Alfix LetFix Plus
- Alfix LetFix
- Alfix LetFix less dust
- Alfix LetFix Universal
- Alfix ProFix Plus
- Alfix ProFix
- Alfix FlexFix
- Alfix CombiFlex
- Alfix FlexBinder
- Alfix FineFuge - CeraFill 5
- Alfix QuickFuge - Premium 8
- Alfix UniversalFuge - CeraFill 10
- Alfix RustiqFuge - CeraFill 20
- Alfix Marmor- og Keramikvask
- Alfix Gulvpleje