

HURTIGHERDENDE PUSS TIL AVRETNING OG REPARASJON

KLAR ETTER
3-4 TIMER

Sparer tid, og klarer pussoppgaver med tidspress

- Til pussing av tegl-, betong og lettbetongvegger
- Brukes som underlag til slutt puss, flismontering eller som ferdig overflate
- Ideell til småreparasjoner, eller til avretting av ujevne vegger
- For innendørs- og utendørs bruk
- Hurtigherdende – klar til våtromssikring etter 3–4 timer
- Diffusjonsåpen
- Lavt svinn
- Lagtykkelse 3–50 mm



Alfix DuraPuds 650 rapid



Kommentarer fra murere:

- «God festeevne på underlaget, og svært lett å bearbeide med pussbrett»
- «Smidig mørtel med god åpentid, enkel å avrette og pusse sammen»
- «Fin lukket overflate, og god styrke etter sammenpussing. Svært lite svinn etter tørking»

Bruksmuligheter

- Innmuring av kabler, koblings- og strømbokser m.m.
- Reparasjon etter sporfresing, og ev. skader i underlag
- Utvendig reparasjon av murverk og pussreparasjoner for bl.a. gesims, sålebank o.l.
- Alternativ til KC mørtel, f.eks. ved renovering av bad - tørketiden reduseres til kun 3-4 timer
- Et multiprodukt til uforutsette puss- og reparasjonsoppgaver

...OG MANGE FLERE!

Ta kontakt med Alfix for mer informasjon



Alfix DuraPuds 650 rapid



Tekniske data

Arbeidstemperatur	+5°C - +25°C
Densitet	1,6 kg/liter utblandet med vann
Åpentid	Ca. 45 minutter ved +20°C
Brukstid	Ca. 1 time ved +20°C
Vanddampdiffusjon	μ-verdi: ≤ 25
Klar til videre bearbeiding	Tidligst etter tre timer ved +20°C
Trykkstyrke	>8 N/mm ²
Eksponeringsklasse	MX 3.2
Full belastning	Etter syv døgn ved min. +15°C

Enhet	Varenr.	DB-nr.
20 kg	5513	2342760

ALFIX[®]
Ansvarlig styrke