



- Vannbasert primer til tette underlag
- Klar til bruk
- Hurtigtørrende
- Innendørs anvendelse
- Lett at påføre med rull



### Produkt

1-komponent vannbasert polymerdispersion med tilslag av sand, max. kornstørrelse 0,5 mm.

Heftepriemer for Alfix flytesparkelmasser og fliselim på tette, ikke-sugende underlag.

Rullbar konsistens.

Farge råhvit.

### Forbruk

0,1 - 0,2 ltr./m<sup>2</sup> svarende til 150 - 250 g/m<sup>2</sup> avhengig av underlag.

### Emballasje

3 og 10 liters gjenvunnet plastspann.

### Underlag

Ikke sugende underlag som glatt og tett betong, keramiske fliser, naturstein og terrazzo.

Metal og overflatebehandlet treunderlag.

Epoxy og maling.

Homogen vinyl og linoleum.

Eventuel gulvvarme slås av 3 døgn før påføring af Alfix UniversalPrimer og bør først slås på tidligst

7 døgn etter endt sparkling.

### Forbehandling

Underlaget skal være stabilt, tørt, rengjort for støv, fett, overflateslam samt fri for gjennomgående riss.

Avrensing av fett, voks og såberester gjøres med Alfix Grundrens.

Kontroller at evt. maling er fastsittende og ikke avsmittende.

Limrester fra vinyl, linoleum, trebelegninger mm. bør slipes bort innen priming.

Eksisterende tette underlag som for eksempel homogen vinyl, linoleum, epoxy og maling ruslipes/matteres.

Stålplater rustbeskyttes.

Rustfritt stål avfettes.

### Bruksanvisning

Alfix UniversalPrimer er klar til bruk etter en grundig omrøring.

Påføres underlag i et jevnt tynn lag med korthåret malerrulle eller kraftig pensel/kost. Unngå dammer.

Primeren skal være tør innen videre behandling.

Omgivende temperatur samt underlag og Alfix UniversalPrimer bør ikke være lavere end +10°C.

Sparkling skal utføres innen for 3 døgn etter priming.

Heretter skal underlaget primes igjen innen sparkling.

### Merk!

Ved tvilstilfælde anbefales det at teste Alfix UniversalPrimers vedheft til underlaget på et mindre område innen utførelse av primerarbeidet.

Vedheftningen skal være minst 1 N/mm<sup>2</sup>.

### Rengjøring

Verktøy rengjøres med vann innen tørking. Indtørket Alfix UniversalPrimer fjernes mekanisk.

Produktrester, rengjøringsvann og beholdere med produktrester bortskaffes iht. lokale myndigheters regler.

## Avprøvnings

EMICODE test definert av GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegestoffe.

## Henvisninger

Anvisningen "Plane underlag - Støping og sparkling med PlaneMix"

Produktinfo for Alfix Grundrens

Sikkerhetsdatablad

- Gulvbranchens "Gulvfakta"

## Tekniske data

Arbeidstemperatur +10°C - +30°C

Densitet 1,33 kg/liter

Tørketid Ca. 30-120 minutter \*)

Forbruk 0,1- 0,2 ltr./m<sup>2</sup> svarende til 150 – 250 g/m<sup>2</sup> avhengig av underlag.

pH Ca. 8,5

Lagring Ca. 12 mdr. frostfritt i uåpnet emballasje

\*) Alle tekniske data gjelder for optimale forhold innendørs (+20°C og 50% RF).

De opplyste verdier er derfor veiledende.