



Bindemiddel for sementbaserte fugemasser

- For blanding i sementbaserte fugemasser
- Øker den mekaniske slitestyrken, fleksibiliteten og heftsevnen til fugen
- Reduserer fugens kapillære absorpsjonskapasitet
- Forbedrer fugenes motstandskraft mot rengjøringsmidler og kalkholdig vann
- Kan brukes både inn og ute

Produkt

Polymerdispersjon

Forbruk

Fugetype	Tørre rom	Våte rom	Utendørs	Fugebinder bruksområde	Forbruk Liter per kg pulver
Bruksområde					
Alfix UniversalFuge CeraFill 10	X	X	X	Ufortynnet	ca. 0,20
Alfix UniversalFuge CeraFill 18	X	X	X	Ufortynnet	ca. 0,18
Alfix UniversalFuge CeraFill 20	X	X	X	Ufortynnet	ca. 0,18
Alfix FineFuge CeraFill 5	X	X	-	Ufortynnet	ca. 0,24
Alfix QuickFuge 8 Premium	X	X	-	Ufortynnet	ca. 0,21

Emballasje

10 liters plastdunk

Generelt

Fugene må være rene for lim og løse partikler og ha en jevn dybde før arbeidet startes. Bruk av Alfix FugeBinder i fugemassen kan, avhengig av flisens type - f.eks. for matte, sklisikre eller åpne overflater, gjøre det ekstra vanskelig å fjerne eventuelle rester av fugemasse.

Bruksanvisning

Bland fugemassen med ufortynnet Alfix FugeBinder til ønsket konsistens er oppnådd. Bare bruk Alfix FugeBinder til å justere konsistensen til fugemassen.

Hell Alfix FugeBinder i en ren beholder, og bland deretter inn pulveret ved å røre kraftig slik at det blir en klumpfri masse. Bland helt til du er sikker på at konsistensen er homogen og fri for klumper. La fugemassen hvile et par minutter, før du igjen rører godt om før bruk.

Tørk av flisene med en fuktig svamp før du påfører fugemasse. Påfør fugemassen med et fugebrett diagonalt over fugene, trykk den ned slik at fugene fylles helt. Når fugemassen begynner å stivne må du rengjøre overflaten med en hardt oppvridd svamp som jevnlig må skylles i rent vann under bruk. Begynn med å jobbe diagonalt til skjøtene er jevne og fine. Avslutt med en avsluttende rengjøring av overflaten med en hardt oppvridd svamp. Tilpass området som skal fuges slik at unngå at fugemassen brenner seg fast på flisoverflaten.

For å sikre full at full styrke oppnås, er det viktig å sørge for at fugene er fuktige de første dagene etter fugging.

Rengjøring

Rengjør verktøy i vann før fugemassen med FugeBinder tørker. Tørket FugeBinder fjernes mekanisk, eller ved hjelp av løsemiddel, f.eks. aceton.

Det anbefales å bruke vernehansker under arbeidet, da produktet vil ha en kraftig binding til hud.

Samsvar

EMICODE-test definert av GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegestoffe.

Henvisninger

Basseng - Flislegging i svømmebassengsanlegg

Produktinfo for:

- Alfix FineFuge CeraFill 5
- Alfix QuickFuge Premium 8
- Alfix UniversalFuge CeraFill 10
- Alfix IndustryFuge CeraFill 18
- Alfix RustiqFuge CeraFill 20

Sikkerhetsdatablad

Hvis det oppstår tvil, kan du kontakte vår serviceavdeling.

Gå til alfix.com for siste oppdaterte utgave av dette databladet

Tekniske data

Arbeidstemperatur Min. +10 °C

Densitet 1,0 kg/liter

Oppbevaring Ca. 12 måneder ved frostfri lagring i uåpnet emballasje