



## Innfarget vannskurings- og filsepuss

- Til murverk av bløtstrøkne murstein
- Velegnet som sluttpuss på mineralske underlag
- Innen- og utendørs bruk
- Vannavvisende og værbestandig
- Diffusjonsåpen
- Lavt forbruk
- Lagtykkelse 1 - 3 mm

### Produkt

Sementbasert kunststoff-forsterket pulver, innfarget med lysekte UV-bestandige pigmenter. Inneholder kvartssand med kornstørrelse opp til 0,8 mm.

### Farger

Leveres innfarget i hvit og uten innfarging i sementgrå.

### Forbruk

Ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> pr. mm lagtykkelse.

### Emballasje

20 kg plastlaminerte papirposer.

### Underlag

Murverk av bløtstrøkne murstein, uttørket og avherdet 1-4 måneder. Maks. fuktinnhold 3% etter vekt. Maskinstein.

Porebetong.

Puss, 2 døgn.

Betong, 14 døgn, maks. 90 % RF.

Lettbetongelementer, maks. fuktinnhold 8 % etter vekt.

Eksisterende fliser. Kun innendørs.

Malet underlag. Kun innendørs.

Gipsbaserte plater, som f.eks. gipskartong, våtromsgips, fibergips og Glasroc Hydro. Kun innendørs.

Sementbaserte plater, som f.eks. Aquapanel, Powerpanel H2O, Hydropanel, Ivarit UniCo samt Internit VR.

Kontakt vennligst vår Service-tekniske avdeling for mer info.

### Forbehandling

**Murverk:** Murverket skal framstå med godt fylte fuger. Før pussing skal murverket være fullt avherdet og uttørket, og det må ikke være utblomstringer eller utfellinger. Kraftig sugende murverk forvannes før påføring.

Eldre, eksisterende murverk av bløtstrøkne murstein skal være bæredyktig og rengjort for støv, pussrester, fett, salt, mose-/algevekst o.l og annen smuss.

Avhengig av underlaget kan det være nødvendig med en tørr- eller våt sandblåsing. Det skal foretas med så lite vann som mulig, og etterpå skal murverket tørke ut.

Utvendig anbefales et tynt kontaktlag av Alfix DuraPuds 710, hvis underlaget har svak eller begrenset sugesevne.

**Murverk av maskinstein:** Murverket skal framstå med godt fylte, evt. etterkomprimerte fuger. Før pussing skal murverket være fullt avherdet og uttørket, og det må ikke være utblomstringer eller utfellinger. Eldre, eksisterende murverk skal være bæredyktig og rengjort for støv, løse mørtelrester, fett, mose-/algevekst o.l. og annen smuss. Maskinstein eller stein med lav sugesevne skal alltid påføres et kontaktlag av Alfix DuraPuds 710.

**Porebetong, puss, betong, lettbetong:** Sterkt sugende underlag innendørs av f.eks. porebetong primes med Alfix PlaneMixPrimer fortynt 1:6.

Utvendig påføres sugende underlag et kontaktlag av f.eks. Alfix LetFix.

**Plateunderlag og eksisterende fliser:** Underlaget påføres et kontaktlag av f.eks. Alfix LetFix eller DuraPuds 710.

Må være tørr for neste dag.

### Bruksanvisning

Opprøring foretas med 4,4 – 4,8 liter rent, kaldt vann pr. 20 kg pose. Hell vannet i en ren beholder, og dryss pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse. Pussen er klar til bruk etter et par minutter. Alfix DuraPuds 703 påføres i et tynt lag med stål Brett. Når puss er fingertørr, filses overflaten med fuktig svamp eller filsebrett for å oppnå et heldekkende og ensartet resultat.

For å unngå tydelige overganger bør veggflaten ferdiggjøres i en arbeidsgang.


## Bemerk!

Det må ikke tilsettes mer vann til puss som er begynt å avbinde. Ved bruk av innfarget tynnpuss er ensartet vandoser og filsing viktig for å oppnå et godt resultat.

Utendørs arbeid med tynnpuss bør kun foregå i tørt vær, ved temperaturer mellom +5 °C og +25 °C, og ikke i direkte sol.

Ved risiko for regn eller lavere temperaturer enn +5 °C skal fasadene tildekkes. Utvendig pussing i vintermånedene frarådes.

## Merking

	Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com  10	Ydeevnedeklaration nr. 10	EN 998-1:2010 Alfix DuraPuds 703 Mineralk puss CS IV
Brandklasse	A1	Varmeledningsevne	$\lambda_{10, dry} \leq 0,83 \text{ W/(m-K)}$ for P=50% $\lambda_{10, dry} \leq 0,93 \text{ W/(m-K)}$ for P=90% (tabelværdier efter EN 1745)
Vandabsorption	W0		
Diffusionsmodstandsfaktor $\mu$	$\leq 25$		
Vedheftning på beton	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	Holdbarhed / frostresistens	NPD

## Rengjøring

Rester av Alfix DuraPuds 703 på verktøy mv. fjernes med vann før avbinding er begynt. Sementbaserte produkter herder under vann, skylld derfor aldri rester ut i kloakksystemet.

## Henvisninger

Produktinfo for:

- Alfix Letfix
- Alfix PlaneMixPrimer
- Alfix DuraPuds 710

Sikkerhetsdatablad

I tvilstilfeller, kontakt vår Service-tekniske avdeling.

For seneste ajourførte utgave av dette databladet, besøk [alfix.com](http://alfix.com)

## Tekniske data

Arbeidstemperatur	+5°C - +25°C
Densitet	1,55 kg/liter rørt ut med vann
Brukstid	3 - 4 timer ved +20 °C
Vandampdiffusjon $\mu$ -verdi:	$\leq 25$
Tørketid	24 timer ved min. +15°C
Trykkstyrke	$>10 \text{ N/mm}^2$
Eksponeeringsklasse	MX 3.1
Fullt belastbar	Etter 7 døgn ved min. +15°C
Lagring	Min. 12 måneder i uåpnet emballasje.