



Silikonharpiksbasert fasademaling

- Innen- og utendørs bruk
- Værbestandig
- Vann- og smussavvisende
- Beskytter mot begroing og smuss
- Høy dekkevne
- Diffusjonsåpen, klasse V1
- Holdbarhet opptil 20 år.
- Velegnet til malte overflater
- Holder fasaden tørr og ren

Produkt

Helmatt fasademaling basert på silikonharpiksemulsjon.

Farger

Leveres standard i hvitt. Kan tones i henhold til Alfix fargekart.

Ved bruk på isoleringssystemer, må du bare bruke farger med lysrefleksjon over 20 %.

Dekkevne

Ved 2 påføringer ca. 3 m²/liter avhengig av underlaget.

Forbruk

Ved 2 påføringer ca. 0,33 liter/m² avhengig av underlaget.

Emballasje

9 liter plastspann

Underlag

Betong, avbundet silikat og pussede fasadekonstruksjoner, samt tidligere malte overflater.

Det anbefales at betong og nypussede fasader ikke behandles det første året.

Kontakt vår servicetekniske avdeling for ytterligere informasjon.

Forbehandling

Underlaget må være rent, tørt og bæredyktig. Rengjør om nødvendig med Alfix Grundrens. Begroing fjernes med Alfix Cleaner.

Fasader av tegl eller kalksandstein skal være frostbestandige.

Eventuelle skader utbedres før maling. Fukt og saltutslag må ikke forekomme.

Sugende underlag primes med Alfix PlaneMixPrimer fortynt 1:6 med vann.

Bruksanvisning

Alfix DuraDec 8000 SR påføres normalt i 2 lag med ruller, påfører eller sprøyte. Første lag kan evt. fortynnes med maks. 20 % vann. Det andre laget påføres ufortynnet.

Foreta alltid en prøve av produktet og overflatens forenlighet.

Veggflaten bør gjøres ferdig i én arbeidsomgang for å unngå tydelige overganger.

Bemerk!

Mørke fargetoner er særlig påvirkelige over for innvirkninger fra vejrtilget under utførelsen samt fra underlagets struktur og sugsevne. Dette kan medføre variasjoner eller fargeforskjeller på det ferdige resultatet.

Det er derfor viktig ved valg af mørke og intense farger, at sikre sig ensartethet i underlagets sugsevne og overflatestruktur. Arbeidet tilrettelegges så veggen kan ferdiggjøres i én arbeidsgang og beskyttes mod klimatiske påvirkninger under utførelse og etterfølgende tørring.

Utendørs arbeide med puss og maling bør kun foregå i tørrvær ved temperaturer mellom +5°C og +25°C, og ikke i direkte sol.

Om det er risiko for regn eller temperaturer under +5°C må fasader avdekkes.

Tonet fasademaling

Det anbefales at blande tonet fasademaling fra ulike leveranser for at undgå fargevariasjoner. Fasademaling tilsatt tonefarge tages ikke retur.

Rengjøring

Rester av Alfix DuraDec 8000 SR på verktøy osv. fjernes med vann og såpe innen tørking.

Vedlikehold

For å bevare det kosmetisk ønskede uttrykket til den pussede og malte fasaden, må fasadeflatene inspiseres for begroing min. hvert 5. år - eller oftere, etter behov.

For samme formål kan fasadens generelle tilstand kartlegges med hensyn til skader i maling, puss, elastiske fuger, etc. for senere reparasjon.

Henvisninger

Produktinfo for:

- Alfix DuraPuds 710
- Alfix DuraPuds 810
- Alfix DuraPuds 804
- Alfix DuraPuds 800 SR
- Alfix PlaneMixPrimer
- Alfix-tilbehør til DuraPuds

HMS-blad

Ytelseserklæring

I tvilstilfeller, kontakt vår Service-tekniske afdeling.

For seneste ajourførte utgave av dette databladet, besøk alfix.com

Tekniske data

Arbeidstemperatur	+5 °C - +25 °C og maks. 80 % RF
Densitet	1,5 kg/liter
Glans	Helmatt
VOC	Maks. 40 g/liter (Kat. A/c).
Vanndampdiffusjon	Sd 0,07-0,10 m klasse V1
Vanngjennomtrengelighet	< 0,20 kg/m ² x√h. klasse W2
Tørketid	Kan berøres eter ca. 30 min.
Kan males over	2 timer ved 20 °C og 65 % RF
Lagring	Min. 12 måneder i uåpnet emballasje
Oppbevaring	Tørt, frostfritt og kjølig uten direkte sollys