



Ultramatt ytskikt för spacklat designgolv

- För slutbehandling av cementbaserade spacklade golv
- Används inomhus i torra utrummen
- Ger en ultramatt transparent yta
- Ökar golvets ythållfasthet
- Färdigblandad och lätt att applicera
- God slitstyrka och hög vattenbeständighet
- Hög vattenfasthet

Produkt

1-komponent vattenbaserad akryl och polyuretan dispersion.

Åtgång

0,10 - 0,15 liter/m² pr. strykning.
Åtgång vid 3 appliceringar ca 0,35 liter/m².

Förpackning

2,5-liters och 10-liters plastdunkar.

Förbehandling

Underlaget skall vara fullt härdad, stabilt, torrt och rengjort från damm och liknande.
Eventuell slammskikt slipas/avlägsnas innan Alfix TopCoat appliceras.

För ytterligare information: Kontakt Alfix Service-teknisk avdelning.

Bruksanvisning

Innan användning skakas dunken noga, tills homogen och enhetlig konsistens uppnås.

Vid första applicering, på starkt sugande underlag, kan Alfix TopCoat Design med fördel förtunnas med upp till 10 % rent vatten. Appliceringen utförs med lämpligt verktyg som: Korthårig roller och pensel. Första strykningen utföres som ett jämt och enhetligt skikt utan sjöar och fritt stående vätska. Efter minimum 3 timers Torktid (vid +20°C) appliceras ytan andra gången. Efter ytterligare 3 timmers torktid appliceras slutskiktet med Alfix TopCoat Design.
Viktigt! Torktiden mellan skrykningarna skall respekteras, för att uppnå det önskade resultatet.

Max 85% RF i underlaget innan applicering av Alfix TopCoat Design.
Rum-/underlagets temperatur samt Alfix TopCoat Design skall vara mellan +15°C og +25°C.
Min. torktid vid +20°C: 3 timmar mellan varje applicering.
Golvet får tidigast användas 1 dygn efter avslutad behandling vid +20°C.

Innan golvet får användas

Tidigast 1 dygn efter avslutad påföringar av Alfix TopCoat Design, rekommenderar vi att golvet tvättas 2 gånger med Alfix Golvtvätt utspädd med ljummet vatten (1 dl per 10 l vatten). Mellan första och andra tvättningen bör golvet torka min 1 timme vid +20°C.
En sån porfyllning ger ökad styrka i ytan.

Rengöring

Verktyg rengöras i vatten innan produkten har torkad.
Torr Alfix TopCoat avlägsnas mekaniskt.

Dagligt underhåll

Efter applicering av Alfix TopCoat Design anses golvytan vara lik ett lackerad-/olja trägolv, när det gäller underhåll. Golvytan tvättas med Alfix Golvtvätt eller liknande produkt med samma specifikationer.

Observera

Alfix TopCoat Design rekommenderas för golv i bostäder eller på andra golvytor där belastningen på golvet är jämförbar med belastningen i bostäder.
För golvytor med högre belastning än i bostäder kan det förväntas mer frekvent underhåll.
Under kontorsstolar med hjul rekommenderas golvsyddsmatta.
För stolar och andra föremål som ofta dras över golvet rekommenderas det att montera möbeltassar eller liknande under stolsben m.m.
Vid entrédörrar rekommenderas mattor på golvytan.
Spill på golvet ska torkas av innan det torkar in.
Kontakta vår servicetekniska avdelning för mer information.

Provningar

EMICODE test definierad av GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegestoffe.

Hänvisningar

Alfix broschyren: Plana underlag – Gjutning och spackling med PlaneMix

Alfix Temainfo: Alfix Designgolv - Topbeläggning med cementbasera spackelmassa.

Alfix Temainfo: Rengöring och underhållsanvisningar för Alfix TopCoat Design.

Produktinfo för:

Alfix PlaneMix

Alfix PlaneMix Säkerhetsdatablad

Vid tveksamhet: Kontakt Alfix Service-tekniska avdelning.

För senaste uppdaterade utgåva av detta produktdatablad hänvisas till www.alfix.com

Tekniska data

Arbetstemperatur Rum, underlag samt Alfix TopCoat Design: Min. +15°C / Max. +25°C

RF i underlaget Max 85% RF

Densitet Ca 1,0 kg/ltr.

Glans (20°/60°/85°) 0.5 / 2.4 / 1.9

Torrktid Min. 24 timmar vid +20°C innan användning

Lagring Ca. 12 mdr, i oöppnad emballage

Lagringstemperatur mellan min +5°C och max +30°C.