



Tätskiktsfolie

För ång- och vattentätning av våtutrymmen.

- Används inomhus på massiva underlag och skivkonstruktioner
- Snabb montering
- Spricköverbryggande
- Ånggenomgångsmotstånd > 3.800.000 m/s
- Godkänd enligt EAD 030436-00-0503

Produkt

Ångtät våtrumsmatta av PP laminerad PE folie.
Längd: 30 m. Bredd: 1 m. Tjocklek: ca 0,5 mm

Förpackning

30 m per rulle.

Underlag

Puts, 2 dygn
Betong, 14 dygn, max 90% RF
Lättbetong,
Betongelement min 1 månad,
Avjämningsskikt av bruk min 2 dygn,
Våtrumsgips, till exempel Glasroc Hydro
Våtrumskivor av cement, till exempel Aquapanel Indoor, Powerpanel H2O, Ivarson Hydropanel, Ivarit UniCo och Minerit VT.
Polystyrenplattor med cementfiberarmerade ytor, till exempel Wediboard, Jackson och Lux skivor.
Träbaserade skivor (endast golv). I våtrum förstärks konstruktionen med ett lag av minimum 12 mm Alfifix PlaneMix avjämningsmassa med nätarmering.
Hänvisning till "Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum", BBV

Förbehandling

Underlaget skall vara yttorr, fast och väl rengjort från damm, fett och cementslam samt fri från cement hud, lösa partiklar och formolja. På sugande underlag påföres Alfifix PlaneMixPrimer förtunnad med vatten.

Bruksanvisning

Applicera Alfifix 2K Tätningsmassa på underlaget som ett heltäckande lager, åtgång ca 0,5 kg/m².
Använd t.ex. roller, pensel eller tandspackel.

Montering på vägg: Mät väggytorna och tillpassa våderna av Alfifix Våtrumsmatta Pro till rummets höjd (minus 2-5 cm). Påför Alfifix 2K Tätningsmassa med roller eller tandspackel. Åtgång: Ca 0,5 kg/m²
Montera våderna lodrätt i den våta tätningsmassan med 50 mm överlapp. Skär fritt runt rör! Gnid/stryk fast våtrumsmattan med mjuk, slät plastspackel eller liknande lämpligt verktyg. Se till att det inte förekommer luftblåsor under mattan. Monteringen bör ske omedelbart efter påföringen av tätningsmassa. Överskjutande tätningsmassa i skarven jämnas/tas bort strax efter monteringen med pensel eller annat lämpligt verktyg.

Montering på golv: Gå vidare med montering på golvet på samma sätt som på vägg. Tillpassa våder av Alfifix Våtrumsmatta Pro till rätta längd. Påför Alfifix 2K Tätningsmassa med en roller eller tandspackel. Åtgång: Ca 0,5 kg/m². Våderna monteras kant i kant längs väggar och med 50 mm överlapp vid golvskarvar. Gnid/stryk fast mattan med mjuk slät plastspackel. Se till, att det inte förekommer blåsor under mattan.

Märkning

 1073	Alfifix A/S H. C. Ørstedes Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 14 1073-CPR-314-3 EAD 030436-00-0503	Alfifix Banemembran Pro ETA-11/0501 Ydeevnedeklaration nr. 22
---	---	--

Hänvisningar

Produktinfo för:

- Alfix Grundrent
- Alfix PlanMixPrimer
- Alfix 2K Tätningsmassa

Broschyr:

- Våtrum – Tätskikt med Alfix folie system

Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.

För senast uppdaterade utgåva av detta datablad, besök www.alfix.com

Tekniska data

Änggenomgångsmotstånd (RF100/75) > 3,8 mill s/m

Dragbrottöjning 200-300%

Torktid/gångbar/plattsättning 4 - 6 timmar vid +20°C

Temperaturbeständighet -5°C - +70°C

Änggenomgångsmotstånd

Testklima	Sd i m	Z i GPa·m ² ·s/kg	Z i s/m
RF100/75	103	525	3.850.000
RF93/50	85	437	3.200.000