



Binder till cementbaserade fogbruk

- Används med Alfix cementbaserade fogbruk
- Ökar fogens slitstyrka, flexibilitet och vidhäftning
- Reducerar fogens sugförmåga
- Förbättrar fogens motstånd mot rengöringsmedel och aggressivt vatten
- För användning inom- och utomhus

Produkt

Polymerdispersion

Åtgång

Fogbruk	Torra rum	Våtrum	Utomhus	Fugebinder användelse	Åtgång Ltr. pr. kg pulver
Användelse					
Alfix UniversalFuge CeraFill 10	X	X	X	Koncentrerad	Ca. 0,20
Alfix UniversalFuge CeraFill 18	X	X	X	Koncentrerad	Ca. 0,18
Alfix UniversalFuge CeraFill 20	X	X	X	Koncentrerad	Ca. 0,18
Alfix FineFuge CeraFill 5	X	X	-	Koncentrerad	Ca. 0,24
Alfix QuickFuge 8 Premium	X	X	-	Koncentrerad	Ca. 0,21

Förpackning

10-liter plastdunk

Generellt

Fogarna skall vara rena från fästmassa och lösa partiklar samt ha ett jämnt djup. Tillsättning av Alfix FugeBinder kan försvåra tvättningen, speciellt vid matta, halsäkra eller poriga plattor.

Bruksanvisning

Blanda fogbruket med koncentrerad Alfix FugeBinder till önskad konsistens.

Håll Alfix FugeBinder i en ren hink, och tillsätt pulvret under kraftig upprörning. Var uppmärksam på att blanda tills en homogen och klumpfri konsistens erhålls. Låt fogbruket vila några minuter och blanda igen om fogbruket noggrant innan användning.

Innan applicering av fogbruket fuktas plattorna med en fuktig svamp. Applicera fogbruket diagonalt över fogarna med en fogbräda, säkerställ att fogbruket pressas ned och fyller fogarna helt. När fogmassan börjar sätta sig så fuktas fogarna med en väl urvriden svamp. Tvätta sedan fogarna diagonalt tills de är jämna och fina. Avsluta med att tvätta rent med en nästan torr svamp. För att säkerställa full styrkeutveckling så är det viktigt att fogarna hålls fuktiga de första dygnen efter fogningen.

Rengöring

Verktygj rengörs med vatten innan fogbruket torkar. Intorkat fogbruk tas bort mekaniskt. Det rekommenderas att använda skyddshanskar då produkten lätt fastnar på huden.

Provningar

EMICODE test av GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegestoffe.

Hänvisningar

Bassin – Plattsättning i pooler och badanläggningar med Alfix
Produktinfo för:

- Alfix FineFuge CeraFill 5
- Alfix QuickFuge Premium 8
- Alfix UniversalFuge CeraFill 10
- Alfix IndustryFuge CeraFill 18
- Alfix RustiqFuge CeraFill 20

Säkerhetsdatablad

Vid tveksamhet, kontakt vår Service-tekniska avdelning.

För senaste utgåva av detta datablad, besök alfix.com/se.

Tekniska data

Arbetstemperatur Min. +10°C

Densitet Ca. 1,0 kg/liter

Lagring Ca. 12 månader frostfritt i öppnad förpackning