







Utläggning med spackelpump

| Produkt | Flytmått | Max. vattenmängd per påse | Max. vattenmängd per 1000 kg | Skiktjocklek | Kg per påse |
|---|--------------|---------------------------|------------------------------|--------------|-------------|
|  PlaneMix 10 | 155 – 165 mm | 5,5 liter | 275 liter | 1 – 10 mm | 20 kg |
|  PlaneMix 20 | 145 – 155 mm | 5,0 liter | 250 liter | 1 – 20 mm | 20 kg |
|  PlaneMix 30 | 130 – 140 mm | 4,4 liter | 220 liter | 2 – 30 mm | 20 kg |
|  PlaneMix 50 | 125 – 135 mm | 3,6 liter | 180 liter | 2 – 50 mm | 20 kg |
|  PlaneMix 60 | 100 – 110 mm | 4,0 liter | 200 liter | 5 – 60 mm | 20 kg |
|  PlaneMix Basic | 120 – 130 mm | 3,5 liter | 175 liter | 5 – 50 mm | 20 kg |

Vägledande tabell. Vattenmängden anpassas efter skiktjocklek, se specifik produktinformation

Utläggning med spackelpump

Alfix PlaneMix 10, PlaneMix 20, PlaneMix 30, PlaneMix 50, PlaneMix 60 och PlaneMix Basic kan utläggas med pumputrustning. Det kan t.ex. vara önskvärt i samband med byggnation av flerbostadshus eller andra platser, där det pumpas över stora avstånd.

Flytmått

För att säkerställa optimala bearbetnings- och flytegenskaper är det viktigt att vattendoseringen är korrekt. Flytmåttet kan enkelt kontrolleras med Alfix CEN-ring.

För hög vattentillsättning medför risk för separering och cementslam på den färdiga ytan.

Tagning av prov vid uppstart

Ett prov av produkten kan tas direkt från pumpens munstycke, från vilket det utförs test med CEN-ring före utläggning av produkten.



Kontroll av flytmått